

# MULTIS ZS 000



Halvflytande universellt litium/kalciumsmörjfett för extremt tryck

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- MULTIS ZS 000 är specialutvecklat för chassismörjning med hjälp av centralt smörjsystem, där ett fett i NLGI-klass mellan 00 och 000 föreskrivs
- Centrala smörjsystem på lastbilar och terrängfordon inom lantbruk, teknik och industri
- MULTIS ZS 000 bör påföras med en pneumatisk pump

## PRESTANDA

- ISO 6743-9: L-XECFB 000
- DIN 51 502: MP00/000K-45
- **Godkännanden:**  
Mercedes Benz Betriebstoff-Vorschriften Blatt 264  
MAN enligt Werknorm 283-Li-P00/000  
Vogel AG, specifikation Fließfett, utgåva 01/89

## KUNDFÖRDELAR

- MULTIS ZS 000 har enastående pumpbarhet även vid mycket låga temperaturer
- Mycket god vidhäftningsförmåga på metall
- Bildar en smörjfilm som är varaktig och som ökar livslängden på de smorda delarna
- Blandbar med de flesta konventionella tvålfetter

## SPECIFIKATIONER

| MULTIS ZS 000                       | Metod        | Enhet                    | MULTIS ZS 000      |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| Förtjockningsmedel                  | -            | -                        | Litium / kalcium   |
| Basolja                             | -            | -                        | Syntetisk          |
| NLGI-klass                          | ASTM D 217   | -                        | 00-000             |
| Färg                                | Visuellt     | -                        | Grön               |
| Konsistens                          | Visuellt     | -                        | Slät               |
| Drifttemperatur                     | -            | °C                       | - 45 till 120      |
| Penetration, 25 °C                  | ASTM D 217   | 0,1 mm                   | 420 – 460          |
| Strömningstryck, -35 °C             | DIN 51 805   | mbar                     | 56                 |
| Delimon 7mm, -20 °C, 1/10/100 g/min | DIN 51816-T2 | bar/m                    | 0,25 / 0,98 / 3,62 |
| 4-kulssvetslast                     | DIN 51 350-4 | daN                      | 250                |
| Korrosionsskydd SKF-EMCOR           | DIN 51 802   | Klassificering           | 0-0                |
| Droppunkt                           | IP 396       | °C                       | > 170              |
| Viskositet (basolja), 40 °C         | ASTM D 445   | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 42                 |

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informations syfte.

TOTAL SWEDEN AB  
Box 50326  
202 13 Malmö

MULTIS ZS 000  
03.2004



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.